



Fabriqué en France



# Traitements curatifs des bois

AMM N°FR-2019-0017



Prêt  
à l'emploi

## CARACTÉRISTIQUES

Intérieur/Extérieur - Préventif/Curatif - Insecticide  
Destination : tout bois neuf ou attaqué (charpentes, poutres, lambris, volets, barrières, meubles...)  
Contre les insectes : capricornes, lyctus, vrillettes et termites  
Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi.

## RECOMMANDATIONS

Les bois doivent être secs et dépoussiérés.  
Éviter le contact avec les matériaux poreux tels que plâtre, agglomérés, feutres bitumineux..., des taches dues à la migration du produit pourraient se former.  
Respecter une période de séchage de 24 heures avant l'application de toute finition. Un essai préalable est dans ce cas recommandé sur une surface restreinte.

## TRAITEMENT CURATIF DES BOIS ATTAQUÉS

Éliminer les parties fortement infestées à l'aide d'un outil tranchant.  
Appliquer 2 couches au pinceau ou au pulvérisateur sur toutes les surfaces du bois.  
Pour les pièces infestées d'une section supérieure à 10 x 10 cm, percer des trous en quinconce tous les 30 cm et injecter le produit jusqu'à saturation.  
Consommation : 1 l pour 3 à 4 m<sup>2</sup>

## TRAITEMENT PRÉVENTIF DES BOIS SAINS

Appliquer 1 couche abondante sur toutes les surfaces à protéger.



## CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5, 20 et 55 litres  
Conserver dans son emballage d'origine bien fermé

## COMPOSITION

Permethrine 2,5 g/L

## CARACTÉRISTIQUES

Incolore  
Ininflammable  
Densité : 1 à 20°C (+/- 0,03)

## CONSOMMATION

Traitements préventifs  
200 g/m<sup>2</sup>  
Traitements curatifs  
300 g/m<sup>2</sup>

## NETTOYAGE DU MATERIEL

À l'eau

ÉDITION JANVIER 2025

PRODUIT BIOCIDES, PRÊT À L'EMPLOI (AL), INSECTICIDE – TP8 –  
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION  
LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.